

1376

No. : ST120491



2009003056Z



检测  
CNAS L0153



(2009)国认监认字(401)号

# 检验报告

## Test Report

样品名称: 净味倍易涂墙面漆 (哑光)

Sample Description

商标/型号: 骆驼牌 525

Brand /Model

委托单位: 东莞秉顺制漆有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

### 国家涂料产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Paintings and Dopes(Guangdong)

2012年03月29日

检验专用章

No: ST120491

## 国家涂料产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing center for Paintings and Dopes(Guangdong)

## 检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

|  |   |                           |             |
|--|---|---------------------------|-------------|
| 样品名称<br>Sample Description   | 净味倍易涂墙面漆 (哑光)   | 生产日期<br>Manufactured Date | -----       |
|  |   | 生产批号<br>Serial No.        | 857624      |
| 商标、型号<br>Brand、Model   | 骆驼牌 525   | 收样单号<br>Voucher No.       | H0017133    |
| 受检单位<br>Inspected Entity   | -----   | 检验类别<br>Test Type         | 委托检验        |
| 委托单位<br>Applicant  | 东莞秉顺制漆有限公司  | 样品数量<br>Sample Quantity   | 5kg         |
| 生产单位<br>Manufacturer   | 东莞秉顺制漆有限公司  | 抽样基数<br>Sampling Base     | -----       |
| 抽样地点<br>Sampling Place   | -----   | 收样日期<br>Sampling Date     | 2012年02月21日 |
| 抽样单位<br>Sampling Entity  | -----   | 验讫日期<br>Tested Date       | 2012年03月29日 |
| 样品特征和状态<br>Sample Character and State  | 完好  |                           |             |
| 检验依据<br>Ref. Documents for the Test  | GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(水性墙面涂料)<br>GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》(内墙面漆 一等品) |                           |             |
| <b>检验结论 (Test Conclusion) :</b><br>本次委托检验共检12项, 所检项目全部符合标准的要求。   |   |                           |             |
| <br>2012年03月29日<br>复印报告未重盖红色“检验专用章”无效<br>No copy of this report is valid without original red stamp of testing body |   |                           |             |
| 备注<br>Remarks  | 稀释比例: 10 : 2.5 (漆 : 水, 体积比)   |                           |             |

批准:  
Approved by

陈卓超

审核:  
Checked by

黎学

主检:  
Tested by

徐文



No: ST120491

## 国家涂料产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing center for Paintings and Dopes(Guangdong)

## 检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

| 序号                                  | 检测项目                | 标准要求          | 单位    | 检测结果           | 判定   |    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------|----------------|------|----|
| GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》 |                     |               |       |                |      |    |
| 1                                   | 挥发性有机化合物含量<br>(VOC) | ≤120          | g/L   | 19             | 合格   |    |
| 2                                   | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总<br>和   | ≤300          | mg/kg | <50            | 合格   |    |
| 3                                   | 游离甲醛                | ≤100          | mg/kg | 38             | 合格   |    |
| 4                                   | 可溶性重金<br>属          | 铅Pb           | ≤90   | mg/kg          | <10  | 合格 |
|                                     |                     | 镉Cd           | ≤75   | mg/kg          | <1   | 合格 |
|                                     |                     | 铬Cr           | ≤60   | mg/kg          | <1   | 合格 |
|                                     |                     | 汞Hg           | ≤60   | mg/kg          | <0.1 | 合格 |
| GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》          |                     |               |       |                |      |    |
| 1                                   | 容器中状态               | 无硬块, 搅拌后呈均匀状态 | ----- | 符合             | 合格   |    |
| 2                                   | 施工性                 | 刷涂二道无障碍       | ----- | 符合             | 合格   |    |
| 3                                   | 低温稳定性(3次循环)         | 不变质           | ----- | 符合             | 合格   |    |
| 4                                   | 干燥时间(表干)            | ≤2            | h     | <2             | 合格   |    |
| 5                                   | 涂膜外观                | 正常            | ----- | 符合             | 合格   |    |
| 6                                   | 对比率(白色和浅色)          | ≥0.93         | ----- | 0.96           | 合格   |    |
| 7                                   | 耐碱性(24h)            | 无异常           | ----- | 符合             | 合格   |    |
| 8                                   | 耐洗刷性                | ≥1000         | 次     | 1000次涂膜<br>无露底 | 合格   |    |