




2015002856Z



(2015)国认监认字(342)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0690

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(№): CY2015C04N01823



受检单位:

广东福美软瓷有限公司

Applicant

样品名称:

改性无机粉复合建筑饰面片材

Sample Name

检验类别:

抽样检验

Test Type

### 国家建筑材料质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials



CY2015C04N01823







# 国家建筑材料质量监督检验中心


(National Center of Quality Supervision & test for building materials)

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: CY2015C04N01823

第 1 页 共 3 页

样品名称	改性无机粉复合建筑饰面片材	检验类别	抽样检验
受检单位	广东福美软瓷有限公司	申请编号	CTC-CY-2015-0245
生产单位	广东福美软瓷有限公司	商 标	Phomi
抽样单位	国家建筑材料质量监督检验中心	型号规格	300*300
生产日期	2015 年 09 月 15 日	抽样基数	3000m <sup>2</sup>
抽样日期	2015 年 09 月 20 日	抽样数量	3 m <sup>2</sup>
来样日期	2015 年 10 月 12 日	抽 样 人	杨文颐
抽样方式	随机抽样	封 样 人	赵小贺
抽样地点	广东福美软瓷有限公司仓库	封样状态	封条完好
检验依据	JC/T 2219 - 2014 《改性无机粉复合建筑装饰材料》		
检验项目	按照 JC/T 2219 - 2014 标准检验性能指标。		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合 JC/T 2219 - 2014 标准的技术要求, 检验结果见第 2、3 页。*		
附注: (此处空白)	<div style="text-align: right;">             签发日期: 2016 年 04 月 29 日            (检验专用章)         </div>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024



# 国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & test for building materials)

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: CY2015C04N01823

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求				检验结果	单项结论
			室内		室外			
			墙面	地面	墙面	地面		
1.	外观质量表面缺陷	贯穿性裂缝或孔洞、分层	不允许				无贯穿性裂缝或孔洞、分层	符合
		缺边、掉角、孔洞、起泡、色差	应无明显缺陷、色差				无明显缺陷、色差	符合
2.	吸水率		≤ 15%, 试件无起鼓、开裂、分层、粉化现象				3.6%, 试件无起鼓、开裂、分层、粉化现象	符合
3.	抗冻性		—		表面无裂纹、粉化、分层等损坏现象		表面无裂纹、粉化、分层等损坏现象	符合
4.	耐热性	尺寸变化率	≤ 0.5%				0.28%	符合
		表面	无发粘、起泡现象				无发粘、起泡现象	符合
5.	残余凹陷度		—	≤ 0.40mm	—	≤ 0.40mm	0.24mm	符合
6.	耐人工老化性	老化时间	—		2000h		3500h	符合
		外观	无起泡、开裂或分层				无起泡、开裂或分层	符合
		粉化	≤ 1 级				1 级	符合
		变色	≤ 2 级				2 级	符合
备注: (此处空白)								

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼    电话: 65728538    邮编: 100024



# 国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & test for building materials)

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: CY2015C04N01823

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求				检验结果	单项结论
			室内		室外			
			墙面	地面	墙面	地面		
7.	抗磨损性 (750r)		—	≤0.15g	—	≤0.15g	0.05g	符合
8.	抗滑性 (静摩擦系数 $F_w$ )		—	≥0.5	—	≥0.5	0.72	符合
9.	柔度		无裂纹或断裂				无裂纹或断裂	符合
10.	耐沾污性		≤2级(凹凸面类)				1级(凹凸面类)	符合
11.	耐化学腐蚀性	耐酸性	表面无开裂、分层、明显变色				表面无开裂、分层、明显变色	符合
		耐碱性	表面无开裂、分层、明显变色				表面无开裂、分层、明显变色	符合
12.	有害物质限量	TVOC	≤10g/m <sup>2</sup>		—		0.62g/m <sup>2</sup>	符合
		可溶性铅	≤20mg/m <sup>2</sup>		—		未检出	符合
		可溶性镉	≤20mg/m <sup>2</sup>		—		未检出	符合
13.	放射性核素限量	$I_{Ra}$	≤1.0		—		0.50	符合
		$I_r$	≤1.3		—		0.58	符合
备注: 未检出说明:可溶性铅、镉<0.1mg/m <sup>2</sup>								

检验报告章

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024



# 说 明

## Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

*This test report is invalid without the seal.*

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

*This test report is invalid without the signatures of the related persons.*

3、本报告涂改、部分复印无效。

*This test report is invalid if erased, altered or copied partially.*

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

*Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.*

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

*The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.*

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

*This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.*

---

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

*No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.*

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679 Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn